

## Ziligen© Data Sheet

|                 |            |                            |                             |
|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Наименование    | NP GG 10/3 |                            |                             |
| Складской номер | -          | Дата последнего обновления | Сентябрь 1,2020,11:36:30 AM |

### Состав материала

|                        |          |          |
|------------------------|----------|----------|
| Общая толщина          | 3.00     | +/- 0,20 |
| Материал силового слоя | Полиамид |          |
| Толщина силового слоя  | 0.50     |          |
| Вес                    | 3.2      |          |
| Рабочая температура    | - 20 °C  | 80 °C    |

### Верхняя поверхность

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Материал                    | NBR         |
| Цвет                        | Зеленый     |
| Толщина                     | 1,20 мм     |
| Допуск по толщине           | 0,10 мм     |
| Поверхность                 | GSTR        |
| Твердость                   | 60A по Шору |
| Электростатические свойства | -           |

### Силовой слой

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Разрывающая нагрузка               | 225 Н/мм |
| Рабочее натяжение для 1% удлинения | 10 Н/мм  |

### Нижняя поверхность

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Материал          | NBR         |
| Цвет              | Зеленый     |
| Толщина           | 1,20 мм     |
| Допуск по толщине | 0,10 мм     |
| Поверхность       | GSTR        |
| Твердость         | 60A по Шору |

Максимальная производственная ширина 500 мм

Диаметр огибания 30 мм

### Соединение

|                        |          |                    |      |
|------------------------|----------|--------------------|------|
| Тип шва                | Внахлест | Давление пресса    | 0    |
| Температура пресса     | 110      | Время склейки      | 25   |
| Клей для резины (кожи) | AF       | Клей для полиамида | K-80 |
| Применение пресса      |          |                    |      |

### Общая информация

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Группа продукции   | Ремень силовой передачи |
| Область применения | -                       |