

Ziligen© Data Sheet

Наименование	NP GG 10/4		
Складской номер	-	Дата последнего обновления	Июн 25, 2021, 5:48:23 AM

Состав материала

Общая толщина	4,00	+/- 0,20
Материал силового слоя	Полиамид	
Толщина силового слоя	0,50	
Вес	4,72	
Рабочая температура	80 °C	- 20 °C

Верхняя поверхность

Материал	NBR
Цвет	Зеленый
Толщина	1,7 мм
Допуск по толщине	0,10 мм
Поверхность	GSTR
Твердость	60A по Шору
Электростатические свойства	-

Нижняя поверхность

Материал	NBR
Цвет	Зеленый
Толщина	1,7 мм
Допуск по толщине	0,10 мм
Поверхность	GSTR
Твердость	60A по Шору

Силовой слой

Разрывающая нагрузка	225 Н/мм
Рабочее натяжение для 1% удлинения	10 Н/мм

Максимальная производственная ширина 500 мм

Диаметр огибания 30 мм

Соединение

Тип шва	Внахлест	Давление пресса	0
Температура пресса	110	Время склейки	30
Клей для резины (кожи)	AF	Клей для полиамида	K-80
Применение пресса			

Общая информация

Группа продукции	Ремень силовой передачи
Область применения	-