

Ziligen© Data Sheet

Наименование	NP GG 14/5		
Складской номер	-	Дата последнего обновления	Август 4, 2020, 5:16:12 AM

Состав материала

Общая толщина	5.00	+/- 0,20
Материал силового слоя	Полиамид	
Толщина силового слоя	0.80	
Вес	5.80	
Рабочая температура	- 20 °C	+ 80 °C

Верхняя поверхность

Материал	NBR
Цвет	Зеленый
Толщина	2,10 мм
Допуск по толщине	0,10 мм
Поверхность	GSTR
Твердость	60A по Шору
Электростатические свойства	Антистатический

Силовой слой

Разрывающая нагрузка	315 Н/мм
Рабочее натяжение для 1% удлинения	14 Н/мм

Нижняя поверхность

Материал	NBR
Цвет	Зеленый
Толщина	2,10 мм
Допуск по толщине	0,10 мм
Поверхность	GSTR
Твердость	60A по Шору

Максимальная производственная ширина 500 мм

Диаметр огибания 50 мм

Соединение

Тип шва	Внахлест	Давление пресса	0
Температура пресса	110	Время склейки	35
Клей для резины (кожи)	AF	Клей для полиамида	K-80
Применение пресса			

Общая информация

Группа продукции	Ремень силовой передачи
Область применения	Оборудование фальцесклейки