

Ziligen© Data Sheet

Наименование	NP GG 20/3		
Складской номер	-	Дата последнего обновления	Апрель 15,2021,5:38:42 AM

Состав материала

Общая толщина	3,00	+/- 0,10
Материал силового слоя	Полиамид	
Толщина силового слоя	1,00	
Вес	3,20	
Рабочая температура	- 10 °C	+ 70°C

Верхняя поверхность

Материал	XNBR резина
Цвет	Зеленый
Толщина	1,00 мм
Допуск по толщине	0,05 мм
Поверхность	GSTR
Твердость	74A по Шору
Электростатические свойства	Антистатический

Нижняя поверхность

Материал	XNBR резина
Цвет	Зеленый
Толщина	1,00 мм
Допуск по толщине	0,05 мм
Поверхность	GSTR
Твердость	74A по Шору

Силовой слой

Разрывающая нагрузка	450 Н/мм
Рабочее натяжение для 1% удлинения	20 Н/мм

Максимальная производственная ширина 500 мм

Диаметр огибания 70 мм

Соединение

Тип шва	Внахлест	Давление пресса	0
Температура пресса	110	Время склейки	25
Клей для резины (кожи)	AF	Клей для полиамида	K-80
Применение пресса			

Общая информация

Группа продукции	Ремень силовой передачи
Область применения	Производство картона и бумаги